

Putzempfehlungen auf POROTON-Mauerwerk

Die Eignung gilt für übliche Putzflächen, auf regelgerecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA, die keiner erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.

Stand 07/2016

Untergrund	Füllung	WLF λ in W/mK	Roh- dichte- klasse	Festig- keits- klasse	Außen- stegdick- e mm	Unterputz	Oberputz	Anstrich
POROTON -S8/FZ8 POROTON-S9 POROTON-FZ9 POROTON-S10/FZ10	Perlit/MiWo Perlit MiWo Perlit/MiWo	0,08 0,09 0,09 0,10	0,75 0,75 0,9 0,75	10 10 10 10	17 16 18 16	Super Lupp - Faser-Leichtputz Typ II LUP 222 - Leichtputz Typ I DP 007 – Wärmedämmputz Rotkalk Grund - Kalkunterputz	Alle Knauf Oberputze für den Außenbereich	Alle Knauf Fassadenfarben für den Aussenbereich
POROTON-T7/FZ7 POROTON-T8 POROTON-T9	Perlit/MiWo Perlit Perlit	0,070 0,08 0,09	0,60 0,60 0,65	6 6 6	15 15 15	Super Lupp - Faser-Leichtputz Typ II LUP 222 - Leichtputz Typ I DP 007 - Wärmedämmputz Rotkalk Grund - Kalkunterputz		
POROTON U8 POROTON-U9 POROTON-T10 POROTON-T12	ungefüllt ungefüllt ungefüllt ungefüllt	0,08 0,09 0,10 0,12	0,60 0,65 0,65 0,65	6 6 6 6	7 8 8 8	Super Lupp - Faser-Leichtputz Typ II DP 007 - Wärmedämmputz Rotkalk Grund - Kalkunterputz		
POROTON-WDF -außenseitig-	Perlit/MiWo	0,055 bis 0,065	0,35 bis 0,60	2	15	Super Lupp* - Faser-Leichtputz Typ II LUP 222* - Leichtputz Typ I Rotkalk Grund* – Kalkunterputz *Zusätzlich Knauf Armierungsputz mit vollflächiger Gewebeeinlage.	Alle Knauf Oberputze für den Außenbereich	Alle Knauf Fassadenfarben für den Aussenbereich
POROTON-WDF -innenseitig-	Perlit/MiWo	0,055 bis 0,065	0,35 bis 0,60	2	15	Rotkalk Grund – Kalkunterputz LUP 222 - Leichtputz Typ I MP 75 - Gips-(Kalk)-Putze Super Lupp - Faser-Leichtputz Typ II	Alle Knauf Oberputze für den Innenbereich. Bevorzugt Rotkalk Oberputze und Raumklima Oberputze	Alle Knauf Innenfarben. Bevorzugt Rotkalk Farbe und Raumklima Farbe

Hinweise/Bemerkungen:

Unabhängig vom verwendeten Ziegelmauerwerk sind bei Putzflächen, bei denen das Putzsystem einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt ist, z.B. bei:

- besondere Exposition der Fassade (z.B.: geringer oder fehlender Dachüberstand, starke Witterungsbeanspruchung)
- erhöhter Feuchtebelastung (z.B.: stark durchfeuchtetes Mauerwerk)
- Unregelmäßigkeiten im Putzgrund (z.B.: Materialwechsel, geringe Abweichungen zu den Regeln der DIN EN 1996/NA)
- Verwendung spezieller Oberputze (z.B.: feinkörnige Oberputze, sehr glatt verriebenen Putzoberflächen, dunkle Farbtöne mit Hellbezugswert HBW < 30)

besondere putztechnische Maßnahmen erforderlich. In diesen Fällen wird durch das Aufbringen eines Armierungsputzes mit vollflächiger Gewebeeinlage auf dem Unterputz, der Gefahr einer schädlichen Rissbildung erheblich entgegengewirkt.

Hersteller:

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Technischer Auskunftsservice
Tel.: 09001 31-2000*
Erreichbarkeit:
Mo. - Do. 7:00-18:00 und
Fr. 7:00-17:00 Uhr



*Der Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39€ / Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Adressdatenbank angelegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden zahlen 1,69€ / Min. aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern ist es abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.